

Клеи для производства сендвич-панелей

Макропласт - свободный от растворителей влагоотверждаемый адгезив на основе полиуретана

Однокомпонентные

	Вязкость @ 20°C мПа/с Брукфильд RVT	Плотность, гр/м ³	Расход, гр/м ²	Прочность на сдвиг, Н/мм ²	Открытое время при 23°C	Время прессования при 23°C	Конечная прочность при 23°C, часов
Macroplast UR 7220	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	240-360 мин	6-10 часов	72
Macroplast UR 7221	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	40-60 мин	2-4 часа	48
Macroplast UR 7225	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	20-25 мин	1 час	24
Macroplast UR 7225 Б	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	12-15 мин	25-30 мин	24
Macroplast UR 7226	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	25-35 мин	60-90 мин	24
Macroplast UR 7227	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	8-11 мин	15-20 мин	24
Macroplast UR 7228	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	7-9 мин	10-15 мин	24
Macroplast UR 7229 Б	8,000 ± 2,500	1,15 ± 0,05	200-400	6	2,5-3,5 мин	6-8 мин	24

Двухкомпонентные

	Вязкость смеси @ 20°C мПа/с Брукфильд RVT	Плотность, гр/м ³	Время жизни (125g, 20°C)	Расход, гр/м ²	Прочность на сдвиг, Н/мм ²	Начальная прочность при 23°C	Окончательная готовность при 23°C
Macroplast UK 8101 + Отвердитель УК 5400	2500 – 2800	1,4	50-70 минут	200-400	8	через 5-8 часов	Через 5-7 дней
Macroplast UK 8103 + Отвердитель УК 5400	5000 - 6000	1,56	40-70 минут	200-400	7,5	через 5-8 часов	Через 5-7 дней
Macroplast UK 8160 + Отвердитель УК 5400	пастообразная	1,45	60-90 минут	200-400	10	через 5-8 часов	Через 5-7 дней
Macroplast UK 8202 + Отвердитель УК 5400	жидкий	1,4		200-400	14	через 5-8 часов	Через 5-7 дней